

シート物性表

1. グレード

NOACT-NCS , NOACT-NSE , NOAEXAS-CS

キャリアテープ用PSシート

2. 物性

項目/Test Item	試験法/Test Method	単位/Unit	NOACT-NCS	NOACT-NSE	NOAEXAS-CS	
			一般PS		準導電性PS	
厚み Thickness	テクロック社製ダイヤルゲージ	mm	0.4	0.4	0.3	
雲度	JIS-K7136 *JIS-K7105	%	11	7	8	
引張降伏強度 Tensile Yield Strength	JIS-K7161 *JIS-K7113	MPa	MD	52	50	54
			TD	47	48	47
%		MD	160	180	150	
		TD	150	170	30	
引張弾性率 Tensile Elastic Modulus		MPa	MD	2,220	2,170	2,840
			TD	2,160	2,060	2,650
引裂強度 Tear Strength	JIS-K7128 直角型引裂法	N/mm	MD	160	170	130
			TD	110	150	80
加熱伸縮率(%) Heat Expansion/Contraction Rate	130°C 30分	%	L	-22	-14	-31
			C	-23	-14	-22
			R	-24	-15	-19
表面抵抗率 Surface Resistivity	JIS K6911 (23°C 50%RH)	Ω/□	>10 ¹⁴	>10 ¹⁴	≦10 ⁷	

* この数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。

Note : The above data are not guaranteed but the figures are obtained in our internal test.