

シート物性表

1. グレード **NOAEXAS-NE-S** 帯電防止練り込みPSシート
2. サイズ 0.58mm
3. 物性

項目/Test Item	試験法/Test Method	単位/Unit		NOAEXAS-NE-S
引張降伏強度 Tensile Yield Strength	JIS-K7113 2号型ダンベル使用 引張速度 50mm/min	MPa	MD	28
			TD	28
引張破断伸度 Tensile Elongation		%	MD	80
			TD	70
引張弾性率 Tensile Elastic Modulus		MPa	MD	2,650
			TD	2,650
引裂強度 Tear Strength	JIS-K7128直角型引裂法 引張速度 100mm/min	N/mm	MD	110
			TD	110
デュポン衝撃強度 Dupont Impact Strength	撃芯半径6.3mm 受台半径15.2mm	g・cm		29,600
厚み Thickness	テクロック社製ダイヤルゲージ	mm		0.58

* この数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。

Note : The above data are not guaranteed but the figures are obtained in our internal test.