

# シート物性表

1. グレード

**NOA-MES-P**

単発成形用厚物PPシート

2. 物性

項目/Test Item	試験法/Test Method	単位/Unit		<b>NOA-MES-P</b>
引張降伏強度 Tensile Yield Strength	JIS-K7113 1号型ダンベル使用 引張速度 50min/min	MPa	MD	26
			TD	24
引張破断伸度 Tensile Elongation		%	MD	150
			TD	20
引張弾性率 Tensile Elastic Modulus		MPa	MD	1,190
			TD	1,160
曲げ強度 Bending Strength	JIS-K7203 速度 2mm/min	MPa	MD	27
			TD	25
曲げ弾性率 Bend Elastic Constant		MPa	MD	1,030
			TD	1,020
アイゾット衝撃強度 Izod Impact strength	JIS-K7110	KJ/m <sup>2</sup>	MD	20
			TD	20
厚み Thickness	テクロック社製ダイヤルゲージ	mm		4.94

\*この数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。

\*The above data are not our guarantee one but the figures obtained in our test.