シート物性表

RP東プラ株式会社

1. グレード　**NOABARRIER-N-W（BIO）**　**バリアPPシート（バイオ配合）**

2. サイズ　0.5mm

3. 物性

項目/Test Item	試験法/Test Method	単位/Unit		ﾊﾞﾘｱ白（BIO無）	ﾊﾞﾘｱ白（BIO度10%）	ﾊﾞﾘｱ白（BIO度20%）	ﾊﾞﾘｱ白（BIO度30%）
引張降伏強度 Tensile Yield Strength	JIS-K7113 2号型ダンベル使用 引張速度 50mm/min	MPa	MD	28	29	29	26
			TD	26	27	27	25
引張破断伸度 Tensile Elongation		%	MD	830	880	820	890<
			TD	460	770	720	370
引張弾性率 Tensile Elastic Modulus		MPa	MD	1,460	1,530	1,590	1,270
			TD	1,350	1,280	1,380	1,310
デュポン衝撃強度 Dupont Impact Strength	撃芯半径6.3mm 受台半径15.2mm	g・cm		19,000	19,200	18,100	16,300
比重 Specific Gravity	–	–		0.94	0.94	0.94	0.94
厚み Thickness	テクロック社製ダイヤルゲージ	mm		0.51	0.50	0.50	0.51

＊ この数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。
Note : The above data are not guaranteed but the figures are obtained in our internal test.