

シート物性表

1. グレード **PS-N** 一般PSシート

2. 物性

項目/Test Item	試験法/Test Method	単位/Unit		PS-N
引張降伏強度 Tensile Yield Strength	JIS-K7113 2号型ダンベル使用 引張速度 50mm/min	MPa	MD	24
			TD	25
引張破断伸度 Tensile Elongation		%	MD	100
			TD	100
引張弾性率 Tensile Elastic Modulus		MPa	MD	2,390
			TD	2,380
引裂強度 Tear Strength	JIS-K7128直角型引裂法 引張速度 100mm/min	N/mm	MD	100
			TD	100
デュポン衝撃強度 Dupont Impact Strength	撃芯半径6.3mm 受台半径15.2mm	g・cm		—
厚み Thickness	テクロック社製ダイヤルゲージ	mm		0.58

* この数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。

Note : The above data are not guaranteed but the figures are obtained in our internal test.